

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

MEGA COLORS. Effen kleuren Glanzende verf, hoge druk, hogere opaciteit en meer vermogen.
600 ml, 15,5 Oz, 440 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Glanzende alkydlak, samengesteld met pigmenten van hoge kwaliteit en ultra sneldrogend; hij maakt ten volle gebruik van de kracht van zijn ventiel om de verf met hoge snelheid te spuiten. Dit leidt tot in een veel bredere lijn en een gladdere verflaag. Het verkrijgen van een perfecte afwerking en een zeer goed kleurbehoud buiten.

KENMERKEN

- Hoge druk.
- Zeer sneldrogend.
- Uitstekende flexibiliteit.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Goede verharding.
- Bevat geen lood of andere zware metalen.
- Goede dekkraft.
- Hoge weerbestendigheid.
- De glans en kleur gaan lang mee.
- Goed bestand tegen UV-stralen. (zie kaart).
- Hoge krasvastheid na polymerisatie van de laag.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkogel.
- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Verwijder op roestige metalen oppervlakken de corrosie met een staalborstel en breng zo nodig een roestwerende primer aan.
- Breng het in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag, overschilderbaar na vijftien minuten met dezelfde verf.
- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt raakt vervang hem dan door een nieuwe.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Hoge druk	Snelafsluiter
Drijfgas	Butaan / Propan / Mengsel
Bindmiddeltype:	Gemodificeerd alkyd
Kleur:	zie kaart
Glans 60° (ASTM D-523 ISO 2813):	60- 90
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	15'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	24 uur
Dikte droge laag (ASTM D-823 ISO 2808):	15 micron/laag
Hechting (ASTM D-3359 ISO 2409):	3 B
Theoretische opbrengst (continu verven):	5,75 m ² voor spuitbus 600 ml
Verdunner:	Mengsel
Levensduur van het product:	(Correct opgeslagen) 10 jaar
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8°C Oppervlaktetemperatuur van 5°C tot 50°C Max. vochtigheid 85% R.H.P
Hittebestendigheid van de verf:	100°C
Overschilderen:	Na 15'

* Alle hechtproeven zijn uitgevoerd op ijzeren platen.

290822

TOEPASSINGEN

Gezien en schilderen de eigenschappen van het product bevelen wij het gebruik ervan aan voor het bijwerken schilderen van alle soorten materialen, zowel huishoudelijk, handwerk als voor schone kunsten overal waar de eigenschappen van een spuitverf van hoge kwaliteit vereist zijn.

- Graffiti en muurschilderingen
- Tuinieren
- Schone Kunsten
- Belettering
- Doe-het-zelven

AFBEELDING



ETIKET



CAP



Opaciteitsniveau UV-bestendigheid

KLEUREN 15 Kleuren

RV 1021 Lichtgeel / Light Yellow EX0161021	RV 216 Paars Anonymus / Anonymous Violet EX0160216	R 9010 Divinity wit / Divinity White EX0169010
RV 2003 Pastel oranje / Pastel Orange EX0162003	RV 8 Lichtblauw EX0160008 / <i>Light Blue</i> EX0160008	RV 7040 Parelgris / Pearl Grey EX0167040
RV 3020 Lichtrood / Light Red EX0163020	RV 30 Elektrisch Blauw / Electric Blue EX0160030	R 9011 Zwart / Black EX0169011
RV 211 Liefdesroze / Love Pink EX0160211	RV 34 Guacamole groen / Guacamole Green EX0160034	
RV 4010 Magenta EX0164010	RV 219 Parijs groen / Paris Green EX0160219	
RV 225 Geisha paars / Geisha Violet EX0160225	RV 8002 Geroosterd bruin / Toasted Brown EX0168002	

☼☼☼ UV-bestendigheid

▬▬▬ Opaciteitsniveau



PACKAGING

Hoge druk.
 Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C
 Drijfgas: GLP – HC C3-C4.
 Nominaal vermogen: 600 ml.

Doos (6 stuks)
 200 X 280 X 140 mm.



Om technische redenen kan het zijn dat deze kleurenkaart niet de werkelijke kleuren weergeeft. Voor een meer nauwkeurigere referentie zie de "Donut" op de spuitbus. © Montana Colors 2020.