

Informação do produto | FICHA TÉCNICA

TINTA PARA BANHEIRAS E AZULEJOS

400 ml, 11,7 oz, 331 g

DESCRIÇÃO GERAL

Tinta branca com acabamento acetinado desenvolvida com resinas epóxi modificadas. Ideal para retocar ou repintar banheiras, lavatórios e azulejos numa única etapa.

A sua elevada resistência em ambientes de alta humidade e a extrema aderência fazem deste produto o seu melhor aliado nas reformas de casas de banho ou cozinhas, renovando de forma ótima qualquer superfície de porcelana ou cerâmica.

O produto está disponível apenas em branco e pode ser repintado com verniz ou uma tinta para alterar o nível de brilho do acabamento ou a cor.

CARACTERÍSTICAS

- Boa aderência em cerâmica e porcelana.
- Alta resistência em ambientes húmidos.
- Resistência aos raios U.V.
- Facilidade de aplicação.
- Cor branca acetinada. Repintável com outras tintas e vernizes.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar durante cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador.
- Aplique em superfícies limpas e secas, remova o mofo, a gordura, resíduos de sabão ou qualquer tipo de sujidade. Prepare a superfície com uma esponja abrasiva e limpador para criar uma superfície ligeiramente porosa para melhor aderência. Lave novamente toda a superfície e enxague com água. Lixe toda a superfície com papel de lixa húmido/seco com grão P400 ou P600. Limpe e seque antes de pintar.
- Aplique o produto a uma distância de 15-20 cm. Aplique em camadas finas para evitar que descole. É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa. Antes de pintar, teste sempre o produto numa área pequena.
- Repintável com a mesma tinta após 30-60 minutos. Repintável com outros produtos após 24 horas. Após 72 horas, a banheira pode ser utilizada normalmente.
- Terminada a aplicação, inverta o aerossol para purgar a válvula após a utilização. Se o difusor ficar obstruído, substitua-o por um novo.
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas.
- Solicite as fichas de segurança.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de ligante:	Mistura de resinas epóxi
Cor/Efeito:	Branco
Brilho (60°):	10-20%
Secagem ao tato (ASTM D-1640 ISO 1517):	30-60'
Secagem total (ASTM D-1640 ISO 1517):	72 h
Desempenho teórico:	1,5 m ² para aerossol de 400 ml
Diluyente:	Mistura de solventes
Vida útil do produto:	5 anos (devidamente armazenado)
Repintura:	Com o mesmo produto após 30-60'
	Com outras tintas ou vernizes, após 24 h. Lixe previamente (P400/P600).
Resistência da pintura ao calor:	100 °C
Condições de aplicação:	T° ambiente 8 °C
	T° da superfície de 5-40 °C
	Humidade máxima 85% R.H.P.

170822

APLICAÇÕES

A tinta pode ser aplicada em superfícies de cerâmica e porcelana, permitindo a realização de projetos interessantes de reforma:

- Decoração
- Bricolagem
- Cenografia
- Manutenção de instalações desportivas e hotelaria

IMAGEM



ETIQUETA



Branco/White
EX014PR0015

DIFUSOR



EMBALAGEM

Capacidade nominal: 400 ml
Resistência do recipiente ao calor: <50 °C
Propelente: DME

Caixa (6 unidades)
205 x 140 x 200 mm

