

## Information concernant le produit | FICHE TECHNIQUE

### PEINTURE ARDOISE

400 ml, 9.7 Oz, 275 g.

#### DESCRIPTION GÉNÉRALE

Peinture à base d'eau hautement opaque et avec une finition noir mat, destinée à la décoration d'intérieur et à la transformation de murs, colonnes ou tout autre objet ou surface en ardoise. Ce produit est également recommandé pour l'entretien des tableaux en ardoise des établissements scolaires.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Séchage rapide.
- Inodore.
- Bonne adhérence.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Sans plomb ni d'autres métaux lourds.
- Facile à appliquer et à repeindre.
- Utilisation en intérieur possible.
- Effaçable à l'eau jusqu'à 30 minutes après son application. Dès que la couche a durci, le produit résiste à l'eau.

#### APPLICATIONS

Particulièrement adapté pour réaliser des travaux de création dans les domaines suivants:

- D&Y (Do It Yourself)
- Décoration
- Travaux manuels

#### RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Veuillez bien agiter la bombe avant son utilisation, environ une minute après avoir entendu le bruit du mélangeur.
- Appliquez en couches fines (minimum 2 couches) pour obtenir de meilleurs résultats, il vaut toujours mieux trois couches fines qu'une épaisse. Chaque couche peut être repeinte après vingt minutes avec la même peinture.
- 72h après, dès que la couche est sèche, il est possible d'écrire dessus avec une craie ou des marqueurs de craie liquide. Pour nettoyer ou effacer, un chiffon humide est suffisant.
- Retournez la bombe pour purger la valve après utilisation. Si le diffuseur se bouche, veuillez le remplacer par un neuf.
- Veuillez ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans des zones bien aérées.
- Consultez la fiche de sécurité.

#### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de liant:	PU modifié
Couleur:	Noir mat
Éclat 60° (ASTM D-1640 ISO 1517):	<15% mat
Séchage au toucher (ASTM D-1640 ISO 1517):	30 minutes
Séchage total (ASTM D-1640 ISO 1517):	48-72 h
Rendement théorique (peinture en continu):	2,5 m <sup>2</sup> pour pulvériser 400 ml
Diluant:	Eau et alcools
Vie du produit:	(Stocké correctement) 5 ans
Attente entre chaque couche:	20 à 30 minutes avec le même produit
Prêt pour utilisation:	72 h
Résistance de la peinture à la chaleur:	Non déterminé
Conditions d'application:	Température ambiante minimum 8° à 35°C
	Température de surface 10°C à 40°C
	Humidité maximum. 85 % R.H.P

#### IMAGE



#### ÉTIQUETTE



Negro / Black  
EX014PRO601

#### DIFFUSEUR



#### EMBALLAGE

Capacité nominale: 400 ml.  
Résistance du contenant à la chaleur: <50°C  
Propulseur: DME

**Boîte (6 unités)**  
205 X 140 X 200 mm.

