

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

VERF MET CHROOMEFFECT

400 ml, 10 Oz, 287 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Zeer sneldrogende verf, samengesteld met oplosmiddelhoudende acrylharsen van hoge kwaliteit en anorganische metaalpigmenten.

KENMERKEN

- Droogt zeer snel.
- Goede dekkraft.
- Goede hechting.
- Loodvrij.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Het heeft geen anti-corrosie eigenschappen.
- Hoog metaaleffect (verchromd).
- Zeer hoge decoratieve kracht.
- Het is niet bestand tegen wrijven of verwerking.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkogel.
- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Op roestige metalen oppervlakken:
Verwijder de corrosie met een staalborstel en breng zo nodig een roestwerende grondverf aan.
- Breng het in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag, overschilderbaar na vijf minuten met dezelfde verf.
- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt raakt vervang hem dan door een nieuwe.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.
- Deze verf kan achteraf niet worden gevernist, omdat hij dan een deel van zijn metaaleffect zou verliezen.
- Het heeft een zeer geringe mechanische weerstand (het pigment bevindt zich van nature aan het oppervlak en is niet bestand tegen wrijven). Wij bevelen deze verf niet aan op oppervlakken die worden aangeraakt, zoals deurknoppen, leuning, automotive, enz.

FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltype:	Oplosmiddelhoudende acrylaathars
Kleur:	Koper, goud, zilver
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	1 uur
Dikte droge laag (ASTM D-823 ISO 2808):	15 micron/laag
Hechting (ASTM D-3359 ISO 2409):	3 B
Theoretische opbrengst (continu verven):	3 m ² voor spuitbus 400 ml
Verdunner:	Aromatisch mengsel
Levensduur van het product:	(Correct opgeslagen) 5 jaar
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8°C Oppervlaktetemperatuur van 5°C tot 50°C Max. vochtigheid 85% R.H.P
Hittebestendigheid van de verf:	100°C

* Alle hechtproeven zijn uitgevoerd op ijzeren platen.

220822

TOEPASSINGEN

Zeer geschikt voor het schilderen van allerlei oppervlakken die een verchromd metallic effect moeten krijgen. Hoge decoratieve kracht afwerking zeer geschikt voor plastic, artistieke en decoratieve kunsten.

- Doe-het-zelven - Decoratie - Kunststoffen
- Kerstversiering - Metallic onderdelen retoucheren

AFBEELDING



ETIKET



COD. BARRAS/BAR CODE

Verchromd zilver / Silver
EX014PRO101

Verchromd Goud / Gold
EX014PRO102

Verchromd koper / Copper
EX014PRO103

CAP



Pocket Cap
Dun - Fine

VERPAKKING

Nominaal vermogen: 400 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.



BEDRIJF gecertificeerd volgens kwaliteits- en milieunormen.
ISO 9001 - ISO 14001
Made in Europe.

