

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

LEKKAGEWERENDE VERF.

400 ml, 10,68 Oz, 303 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Verf op elastische basis, ideaal voor het afdichten of herstellen van waterbestendige oppervlakken, binnen of buiten, zoals daken, vlonders, kunststof metalen buizen en PVC-buizen in het algemeen. Brengt een waterdichte en flexibele laag aan die alle soorten oppervlakken beschermt en waterdicht maakt.

KENMERKEN

- Sneldrogend.
- Uitstekende flexibiliteit.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Uitstekende hechting op poreuze oppervlakken.
- Uitstekende weersbestendigheid.
- Hoge afdichting en waterdichtheid.
- Hoge opaciteit.

TOEPASSINGEN

Gezien de kenmerken van het product bevelen wij het gebruik aan voor het afdichten, beschermen en waterdicht maken van horizontale en verticale oppervlakken, zowel binnen als buiten.

- Terrassen, balkons, daken.
- Metalen of kunststof leidingen (afvoerbuizen, PVC buizen).
- Waterdicht maken van natte ruimtes. (vijvers, tanks)
- Interieur van plantenbakken van steen, keramiek, hout, enz.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Het af te dichten oppervlak goed voorbereiden en reinigen alvorens het product aan te brengen, om een goede hechting te verzekeren.
- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkogel.
- Breng het product aan op het te repareren gebied en rond het gebied op een afstand van 20-30 cm. Breng twee of drie lagen aan voor het beste resultaat. Afhankelijk van de grootte van de scheur, kunnen meer lagen nodig zijn.
- Overschilderbaar na 20-30 minuten met dezelfde verf.
- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt raakt vervang hem dan door een nieuwe.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltype:	Speciale elastische hars
Kleur:	Zwart, teak rood en wit
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	30-45'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	24 uur (2 lagen)
Dikte droge laag (ASTM D-823 ISO 2808):	30 µm/laag
Hechting (ASMT D-3359 ISO 2409):	Niet van toepassing
Overschilderen*:	30'
Overschilderen met andere verfsoorten*:	24 uur
Theoretisch vermogen:	1-1,25 m ² ; 2 lagen (60 µ) 0,6-0,75 m ²
Levensduur van het product:	5 jaar (correct opgeslagen)
Toepassingsvoorwaarden:	Omgevingstemperatuur 10-35°C Oppervlaktetemperatuur 5°-50°C Max. vochtigheid 85% R.H.P

* De tijden kunnen variëren naargelang de laagdikte.

220822.

AFBEELDING

DONUT
Identificeer de kleur van de verf.



DOP
Beschermt het ventiel en de cap.

ETIKET



CAP



Seal Cap
Medium - Medium
Binnendraadventiel - Female valve

Zwart / Black
EX014PIM002

Wit / White
EX014PIM001

Rood / Red
EX014PIM003

VERPAKKING

Nominaal vermogen 400 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.

