

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

SCHILDERIJVERNIS. Maximale bescherming voor schilderijen.
400 ml, 9,5 Oz, 270 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Transparante vernis geformuleerd met acrylharsen, met UV-bescherming en gemakkelijk aan te brengen. Verkrijgbaar in verschillende afwerkingen glanzend, mat en satijn.

KENMERKEN

- Goede verharding.
- Vergeelt niet.
- Met UV-bescherming
- Hoge duurzaamheid.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Goed egaliserend vermogen.
- Goede elasticiteit.

TOEPASSINGEN

Vernis voor de afwerking van acryl- en olieverschilderijen. Het kan ook op andere soorten materialen worden aangebracht om ze te beschermen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik een minuut na het geluid van de mengkogel (voor satijnen en matte afwerkingen).
- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Aanbrengen op volledig droge kleuren in dunne lagen op een afstand van 15-20 cm. Voor een goede afwerking zijn drie dunne lagen altijd beter dan één dikke.
- Op oude en/of verouderde kunstwerken, het oppervlak reinigen en herstellen en vervolgens vernissen. Zorg bij olieverschilderijen ervoor dat de olie volledig droog is alvorens te vernissen. Olieverschilderijen kunnen, afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag, enkele maanden na het aanbrengen (zelfs een jaar) droog zijn om te worden gevernist. Het is raadzaam een klein oppervlak te testen en/of de instructies van de fabrikant te volgen.
- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt raakt vervang hem dan door nieuwe.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltype:	Acryl
Kleur:	Transparant
Helderheid 60°:	>80% glans 30-50% satijn 10% mat
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	1h
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	12 uur
Theoretische opbrengst (continu verven):	2m ²
Verdunner:	Essentie van petroleum of terpen-tijn
Levensduur van het product:	(Correct opgeslagen) 5 jaar
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur: 8°C
	Oppervlaktetemperatuur: 5-50°C Max. vochtigheid 85% R.H.P

* De hechttesten zijn uitgevoerd op PP (gemodificeerd EPDM).

220822


AFBEELDING

DONUT
Identificeer de
kleur
van de verf.

DOP
Beschermt het ventiel
en de cap.



ETIKET



CAP



Soft Cap
Medium- Grof

Glanzend / Glossy EX014PR1076	Satijn / Satin EX014PR1077	Mat / Matt EX014PR1078
----------------------------------	-------------------------------	---------------------------

VERPAKKING

Nominaal vermogen 400 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.

