

## Informação do produto | FICHA TÉCNICA

### TINTA DE RETOQUE GELCOAT

400 ml: 11 oz, 315 g

#### DESCRIÇÃO GERAL

Tinta acrílica brilhante à base de solvente especialmente concebida para a reparação estética de pequenas imperfeições em superfícies de gelcoat, como embarcações, carroçarias, depósitos, etc. Disponível apenas em branco RAL-9016, este produto é perfeitamente compatível com as massas Montana Colors.

#### CARACTERÍSTICAS

- Secagem muito rápida.
- Boa elasticidade.
- Facilidade de aplicação e repintura.
- Excelente aderência.
- Alto poder de cobertura.
- Brilho excelente.
- Elevada resistência às intempéries e em ambientes marinhos.
- Resultados perfeitos tanto em interiores como em exteriores.

#### APLICAÇÕES

Ideal para trabalhos de reparação e renovação em superfícies gelcoat, como embarcações (náutica desportiva, indústria pesqueira), carroçarias (caravanas, autocaravanas), depósitos, etc. Em superfícies muito danificadas, pode combinar-se perfeitamente com as massas de poliéster Montana Colors e os primários e vernizes da gama MTN PRO.

#### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador.
- Remova os restos de tinta danificada e desengordure adequadamente.
- Em superfícies muito danificadas, aplique previamente uma massa de poliéster universal MTN. Se o dano for mais profundo, aplique primeiro a massa de poliéster MTN com fibra de vidro e, em seguida, a massa de poliéster universal MTN.
- Para melhorar todo o processo, recomenda-se a aplicação do primário fosfatante MTN.
- Aplique em camadas finas para obter melhores resultados. É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa. Pode repintar após dez minutos com a mesma tinta.
- Permite um envernizamento posterior.
- Após a utilização, inverta o aerossol para purgar a válvula. Se o difusor ficar obstruído, substitua-o por um novo.
- Consulte a ficha de segurança.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Temperatura de aplicação:	5 a 50 °C
Secagem total:	2 h
Secagem ao tato:	10 min
Desempenho teórico:	400 ml: 2m <sup>2</sup>
Resistência do recipiente ao calor:	< 50 °C

160822

#### IMAGEM



#### ETIQUETA



Tinta de retoque gelcoat / Gelcoat retouch paint  
EX014PRO025

#### DIFUSOR



#### EMBALAGEM

Capacidade nominal de 400 ml.  
Resistência do recipiente ao calor: <50 °C  
Propelente: DME

Caixa (6 unidades)  
205 x 140 x 200 mm

