

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

UNIVERSELE GRONDVERF.

400 ml, 12,2 Oz, 346 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Witte grondverf die werkt als een hechtbrug voor het schilderen van niet-absorberende oppervlakken. Dankzij het hoge corrosiewerende vermogen en de goede hechting op diverse ondergronden is het de meest universele of "all-terrain" grondverf op de markt.

KENMERKEN

- Simpel toe te passen.
- Zeer goede hechting.
- Hittebestendigheid 100°C.
- Wit.
- Binnen en buiten.
- Kan dienen als eindproduct.
- Uitstekende grondverf voor alle ondergronden: ijzer, zink, koper, gegalvaniseerd, polyester, methacrylaat, melamine, polyurethaan, keramiek, tegels en glas, enz.
- Niet aanbevolen voor toepassing op geanodiseerd aluminium.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed vóór gebruik, gedurende ongeveer een minuut na het horen van het geluid van de mengkugel.
- Aanbrengen op schone en droge, ontvette oppervlakken. Op roestige metalen oppervlakken verwijder corrosie met een staalborstel.
- Breng in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag en kunnen binnen tien minuten met dezelfde grondverf worden overgeschilderd.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltype: Combinatie van synthetische harsen in alifatische en aromatische

| | |
|---|---|
| | oplosmiddelen |
| Kleur: | Wit |
| Glans: | Mat uiterlijk, glans <15% |
| Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517): | 30' |
| Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517): | 36 uur |
| Theoretische prestaties (continu verven): | 2,5m ² |
| Oplosmiddelen: | Butylacetaat |
| Levensduur van het product: | < 5 jaar (correct opgeslagen) |
| Overschilderen: | Met zijn eigen grondverf: Na 10 minuten. Met andere afwerkingsverven: Na 30 minuten tot maximaal 2 uur of wacht 36 uur of langer. Na 3 dagen, te rekenen vanaf het aanbrengen van de grondverf, is het aan te bevelen het oppervlak licht op te schuren om de verankering van de volgende laag te vergemakkelijken. |
| Hittebestendigheid: | 100°C |
| Toepassingsvoorwaarden: | Minimale omgevingstemperatuur 8°C Oppervlaktetemperatuur 5° -50 C Max. vochtigheid 85% R.H.P |

220822.

VERPAKKING

Nominaal vermogen 400 ml.
Hittebestendigheid van de spuitbus: <50°C
Drijfgas: GLP C₃-C₄

Doos (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.



TOEPASSINGEN

Geschikt als grondlaag waar verhoogde verankering of corrosiebescherming vereist is.

- Automotive - Industrie - Staalbouw
- Doe-het-zelven - Onderhoud

AFBEELDING



ETIKET



Wit / White
EX014PR0004

CAP

