

Información de producto | FICHA TÉCNICA

IMPRIMACIÓN PERMANENTE PARA VINILO LÍQUIDO

400 ml, 10.72 Oz, 304 g. NET WT.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Imprimación en base a resinas especiales que permiten previamente al pintado con vinilo MTN convertir la pintura vinilica MTN en permanente, evitando y/o dificultando la removilidad de la misma sobre las superficies no porosas.

CARACTERÍSTICAS

- Facilidad de aplicación y repintado.
- Evita la removilidad de la pintura vinilo.
- Aplicable sobre la mayoría de plásticos y metales.

APLICACIONES

En aquellas aplicaciones en la cuales se quiera dar un acabado soft touch, característica de la pintura vinilica MTN, pero eliminar la característica de removilidad de la pintura vinilo.

Se obtienen buenos resultados en la mayoría de superficies no porosas; metales y plásticos, aunque se consiguen resultados distintos dependiendo de la naturaleza de las mismas: excelente resultados sobre hierro, aluminio, ABS, PC, PVC, PET y sobre PP, HDPE, PA se dificulta moderadamente la removilidad de la pintura vinilo.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar bien el aerosol antes de usarlo, aproximadamente 1 minuto después de oír el mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Limpiar la superficie con un desengrasante o cualquier otro producto específico para la superficie en concreto. Aclarar con agua o disolvente y secar la superficie.
- Aplicar una fina capa. Dejar secar la imprimación, aproximadamente 5-10 minutos. A continuación ya se puede aplicar la pintura vinilo, hasta conseguir el aspecto deseado.
- Después de usar, invertir el aerosol y purgar la válvula tras el uso. Si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en lugares bien ventilados.
- Para más información consulte la ficha de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color:	Transparente
Brillo:	Mate
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	20'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	2 h
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	15 micras/capa
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	2,5 m ² para aerosol 400 ml
Vida del producto:	(Almacenado correctamente) 5 Años
Repintabilidad:	30'
Condiciones de aplicación:	T° ambiente mínima 8°C
	T° superficie de 5°C a 50°C
	Humedad Máx. 85% R.H.P

Fecha última revisión: 26/04/2016.

ATENCIÓN



IMAGEN

DONUT
Identifica el color de la pintura.

TAPÓN
Protege la válvula y el difusor.



ETIQUETA



EX014PV0201 Vinyl Primer

DIFUSOR



ENVASADO

Capacidad nominal 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50°C
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

