

Información de producto | FICHA TÉCNICA

PINTURA PIZARRA MAGNÉTICA

400 ml, 9,7 Oz, 275 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura en aerosol base agua con efecto imán, de alta opacidad, acabado mate, ideal para decoración de interiores, paredes, columnas para dar un acabado magnético.

CARACTERÍSTICAS

- Secado rápido
- Magnético
- Fácilmente limpiable con un trapo húmedo.
- No contiene plomo.
- Buena adherencia.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Compatible con tiza y con rotuladores chalk Montana.

APLICACIONES

Debido a las características del producto, recomendamos la preparación del soporte de manera adecuada. Son necesarias superficies limpias, secas y lisas. Se recomienda el uso de una imprimación adecuada para superficies porosas. El producto puede ser usado sobre multitud de soportes: pladur, madera maciza y chapada, ladrillo, soporte metálico, etc. Debido a su bajo olor el producto es apto para el pintado de interiores.

- Bellas artes
- Bricolaje
- Manualidades
- Doméstico

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y lisas. En caso de ser un material poroso, aplicar una imprimación adecuada.
- Se recomienda aplicar 5-7 capas para obtener un buen poder de imantación, pudiendo variar dependiendo del tipo de imán utilizado. Esperar 15 minutos antes de aplicar la siguiente capa. Si se desea mayor poder de imantación, aplicar más capas. Siempre es mejor aplicar en capas finas que en una gruesa.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Se puede limpiar la pizarra después de su uso con una tiza con un trapo húmedo. Con otro tipo de productos utilizados para tal fin, como rotuladores, puede dejar rastro.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color:	Negro
Brillo 60° (ASTM D-523 ISO 2813)	<10%
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	20'
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	20 µ/capa (2 pasadas)
Rendimiento teórico (Pintado en continuo):	0,2 m ² (6 pasadas)
Vida del producto:	>5 años
Repintado:	Después de 10'
Resistencia del pintado al calor:	160°C
Condiciones de aplicacion:	Tº ambiente mínima 8°C Tº superficie de 5°C-50°C Humedad Máx. 85% R.H.P

* Fecha última revisión: 25/10/2017

IMAGEN



ETIQUETA



EX014PR1600 Pintura Pizarra Magnética

DIFUSOR



ENVASADO

Capacidad nominal 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50°C
Propelente: BP

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.



ATENCIÓN

